Karta danych technicznych

Designböden **555 Evolut Click**

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU Warstwa dekoru Materiał nośny: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE: 1,0 mm
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna i kamieni z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	EIR ≙ powłoka PU z synchroporami
	n-EIR ≙ powłoka PU bez synchroporów
System łączenia	UNICLIC
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 16511.

Wymiary pojedynczego elementu	
Wymiary	**Tolerancje**
Grubość: **6,0 mm**	
Długość: **1 251,0 mm / 856,0 mm**	
Szerokość: **189,0 mm / 428,0 mm**	
Grubość warstwy użytkowej **0,55 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,20 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 0,30 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	> 1500 mm: Δ ≤ 0,3 mm/m
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	średnio ≤ 0,50 mm / $t_{maks.}$ - $t_{min.}$ ≤ 0,80 mm
Różnica wysokości pomiędzy połączonymi elementami	Δ ≤ 0,10 mm maks. ≤ 0,15 mm
Otwarcie spoiny pomiędzy połączonymi elementami	Δ ≤ 0,15 mm / maks. ≤ 0,20 mm
Równość elementu	wklęsłość poprzeczna: ≤ 0,15% wypukłość poprzeczna: ≤ 0,20% wklęsłość wzdłużna: ≤ 0,50% wypukłość wzdłużna: 1,00%

05|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555 Evolut Click**

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/33
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Odporność na działanie światła	≥ poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,2 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,035 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego
Zawartość formaldehydu	E1
ciężar powierzchniowy	ok. 8 282 g/m²
poprawa akustyczna	ok. 21 dB

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Opakowanie

Zawartość paczki	1,89 m² / 2,20 m²
Zawartość palety	83,16 m² / 105,6 m²
Liczba elementów w paczce	10 szt. / 6 szt.
Liczba paczek w palecie	44 szt. / 48 szt.

Ogólne dane produktu

Numer DoP	LVTDESIGND

Próbki, broszury i zdjęcia służą więc tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym. Miarodajna dla określonych

Piktogramy / znaki jakości / certyfikaty





05|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU