Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
JOKA / INKU Designböden

Zachowanie wartości:

Podłogi designerskie JOKA / INKU są bardzo łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji dzięki uszlachetnionej powierzchni.
Aby zapewnić trwałość podłogi designerskiej oraz niezmienną radość z jej posiadania, należy bezwzględnie przestrzegać następujących wskazówek w celu zachowania wartości!

Względna wilgotność powietrza na poziomie 40-65% w skali roku jest optymalna dla podłogi designerskiej i naszego samopoczucia. Dlatego wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinno się regularnie sprawdzać przy pomocy higrometru. Podłoga designerska, tak jak wszystkie inne okładziny podłogowe, potrzebuje ochrony przed cząsteczkami brudu. W tym celu stosuje się odpowiednio zwymiarowane strefy absorpcji zanieczyszczeń (maty).
W celu ochrony powierzchni przed zarysowaniem powinno się koniecznie podkleić nogi krzeseł i stołów oraz meble pasującymi, miękkimi podkładkami z filcu (DIN EN 12529). Kółka foteli biurowych, wózków na akta i kontenerów na kółkach lub innych poruszających się w ten sposób przedmiotów należy wyposażyć w miękkie powierzchnie toczne / kółka. Ponadto istnieje możliwość ochrony podłogi w tych intensywnie eksploatowanych strefach za pomocą odpowiednich mat ochronnych.

Pierwsza pielęgnacja po ułożeniu

Zasadniczo podłogi designerskie JOKA / INKU posiadają powierzchnie pokryte powłoką PUR. Dlatego specjalne zabezpieczenie krawędzi i powierzchni nie jest konieczne. W strefach intensywnej eksploatacji (jak gabinety lekarskie, salony fryzjerskie, salony samochodowe itp.) może być konieczne, aby bezpośrednio po ułożeniu wykonać powłokę przy użyciu 2-składnikowego uszczelniacza PU. W ten sposób uzyskuje się zamkniętą powierzchnię, umożliwiając spełnienie innych specjalnych wymogów w odniesieniu do okładziny podłogowej.

Czyszczenie po zakończeniu montażu / czyszczenie bieżące

Do czyszczenia podłóg designerskich JOK / INKU polecamy zastosowanie naszego zestawu do pielęgnacji PVC-Design. Duże zanieczyszczenia usuwać przy użyciu mopa, szczotki do zamiatania podłogi lub odkurzacza. Zawarty w zestawie środek czyszczący PUR rozcieńczyć w stosunku 1:200 i przeprowadzić czyszczenie przy użyciu tak powstałego roztworu. W zależności od rodzaju i intensywności zanieczyszczenia dostosować procedurę czyszczenia.

05|2022

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydan
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
JOKA / INKU Designböden

Gruntowne czyszczenie:

W określonych odstępach czasu – ze względu na intensywność eksploatacji i związany z nią stopień zanieczyszczenia – konieczne jest przeprowadzenie gruntownego czyszczenia. W zależności od intensywności eksploatacji i rodzaju czyszczenia bieżącego może mieć ono miejsce co 12-18 miesięcy. Uporczywe zanieczyszczenia i inne pozostałości, które negatywnie wpływają na wygląd powierzchni, są usuwane w ramach gruntownego czyszczenia. W celu usunięcia zanieczyszczeń stosuje się środek do czyszczenia podłoży po rozcieńczeniu w stosunku od 1:1 do 1:10. Roztwór czyszczący zostaje rozprowadzony na okładzinie i po upływie czasu oddziaływania (10 minut) następuje czyszczenie z użyciem szorowarki jednotarczowej i szczotki do szorowania lub zielonego pada. W przypadku szczególnie uporczywych pozostałości (np. wiele warstw bardzo starych powłok pielęgnacyjnych) stosować środek czyszczący w proporcji 1:1. Zmieszany z brudem środek czyszczący zostaje całkowicie zebrany (przy pomocy odkurzacza do czyszczenia na mokro z dyszą zakończoną gumową uszczelką), a następnie okładzina podłogowa jest przynajmniej dwukrotnie dokładnie neutralizowana przy użyciu czystej wody. Na koniec wykonać czynności pielęgnacyjne (bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących obróbki producentów środków czyszczących i pielęgnacyjnych).

Zachowanie wartości w obiekcie i w strefach intensywnej eksploatacji:

W celu zachowania właściwości fabrycznej powłoki PUR na powierzchni okładziny zaleca się, aby po dłuższym użytkowaniu, wzgl. zauważeniu śladów zużycia, zabezpieczyć powierzchnię przy użyciu 2-składnikowej powłoki uszczelniającej PU. Należy przy tym przestrzegać wskazówek producenta dotyczących obróbki. W celu przygotowania czyszczenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z ustępem poświęconym gruntownemu czyszczeniu. W tym przypadku konieczne jest jednak zastosowanie pada ściernego. Obróbka 2-składnikowego uszczelniacza PU mus nastąpić zgodnie z obowiązującą wytyczną dotyczącą obróbki. Ostrożne użytkowanie okładziny powłokowej jest możliwe po 24 godzinach, natomiast pełne utwardzenie zostaje osiągnięte po 7 dniach.

Ważne wskazówki:

Ze względu na to, że podłogi designerskie są wrażliwe termicznie, szczególnie ważne jest, aby w strefie okien sięgających do podłogi i przeszkleń nad głową zapewnić dostateczne zacienienie, tak aby temperatura powierzchni okładziny podłogowej nie przekroczyła granicznej wartości 29°C.

W przypadku ułożenia bezklejowego należy podczas czyszczenia unikać występowania większych skupisk wilgoci, wzgl. ryzyka powstawania kałuż i stojącej wody, ponieważ prowadzi to do szkód spowodowanych wilgocią wnikającą w obszarze spoin graniczących ze sobą elementów. To samo dotyczy podłoży nieodpornych na wodę oraz podłóg podniesionych.

05|2022

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydan

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
JOKA / INKU Designböden

Dla salonów fryzjerskich i samochodowych:
Substancje o działaniu barwiącym lub wybielającym należy bezzwłocznie usunąć z okładziny, aby trwale nie zaburzyć jej wyglądu. W tym obszarach – również w przypadku okładzin fabrycznie wzbogaconych PUR – bezwzględnie konieczne jest wykonanie dodatkowej powłoki przy zastosowaniu odpornego na zaplamienia, 2-składnikowego systemu uszczelniającego PU. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oponami poprzez zastosowanie odpowiednich płyt ochronnych.

Dla opieki zdrowotnej:
W obszarach, w których stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni dłoni i skóry, przed pierwszym użyciem zalecamy przeprowadzenie dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych przy użyciu odpowiedniej dyspersji polimerowej lub 2-składnikowego systemu uszczelniającego PU.

Do stref i powierzchni o dużym nasileniu ruchu:
W obszarach, w których należy spodziewać się wzmożonego ruchu, takich jak np. lokale sklepowe, strefy wejściowe, recepcje itp., rekomendujemy przed pierwszym użyciem aplikację odpowiedniego 2-składnikowego systemu uszczelniającego PU.

Wskazówki ogólne:
Bezpośredni kontakt barwionych materiałów gumowych z okładziną podłogową, np. poprze maty absorbujące zanieczyszczenia, opony gumowe, kółka gumowe oraz podkładki pod urządzeniami, nogami krzeseł, mebli i stołów, może doprowadzić do trwałego przebarwienia i dlatego należy go unikać. W razie potrzeby należy zabezpieczyć miejsca styku. Dotyczy to również produktów z terakoty i tworzyw sztucznych (np. doniczki).

Usuwanie plam i śladów po gumie:
Uporczywe plamy i ślady pozostawione przez gumę, których nie można usunąć podczas bieżącego czyszczenia i pielęgnacji, dają się usuwać przy użyciu odpowiedniego odplamiacza w połączeniu ze ściereczką lub białym / czerwonym padem. Następnie natychmiast zmyć czystą wodą. Plamy usuwać możliwie niezwłocznie, ponieważ niektóre rodzaje plam z czasem trwale osadzają się w okładzinie i później bardzo trudno je usunąć lub ich usuniecie nie jest możliwe w całości.

Wskazówka
Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji – ze względu na dużą liczbę różnych producentów środków czyszczących, sprzętu do czyszczenia itp. – może stanowić jedynie przybliżony opis stosowanej procedury czyszczenia. Aby uzyskać perfekcyjny rezultat, warto zasięgnąć konsultacji w specjalistycznej firmie, która uwzględni specyfikę miejsca ułożenia okładziny podłogowej.

Wraz z przekazaniem niniejszej instrukcji czyszczenia i pielęgnacji posadzkarz spełnia swoje zobowiązanie zgodnie z wymogami DIN VOB 18365 „Prace polegające na układaniu okładzin podłogowych”. Obowiązują przyjęte zasady rzemiosła oraz aktualny stan techniki. Ponadto należy przestrzegać informacji i wytycznych dotyczących obróbki producentów okładzin i środków czyszczących.

05|2022

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydan
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU