Karta danych technicznych

Podłogi laminowane

432 NP Manhattan City V4

Podłoga laminowana NormalPlank

Materiał / budowa	
Budowa elementu	Warstwa kryjąca: odporna warstwa overlay
	Warstwa środkowa: ochrona przed pęcznieniem plus płyta nośna
	Podkład: ograniczająca wpływ wilgoci warstwa stabilizacyjna
Wygląd powierzchni	deska 1-lamelowa, z fazą typu V4
Wykończenie powierzchni	synchropory, struktura antyczna
System łączenia	system układania DuoConnect+
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13329. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z normą dla podłóg laminowanych.

Wymiary pojedynczego elementu	
Wymiary	**Tolerancje**
Grubość: **8 mm**	
Długość: **1292,0 mm**	
Szerokość: **193,0 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości warstwy kryjącej	≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,20 mm
Dopuszczalne odchylenie długości warstwy kryjącej	≤ 0,30 mm/m, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	≤ 0,50 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Różnica wysokości pomiędzy połączonymi elementami	≤ 0,15 mm
Otwarcie spoiny pomiędzy połączonymi elementami	≤ 0,20 mm
Równość krawędzi warstwy kryjącej	≤ 0,30 mm/m
Równość elementu	wklęsłość poprzeczna: ≤ 0,15% wypukłość poprzeczna: ≤ 0,20% wklęsłość wzdłużna: ≤ 0,50% wypukłość wzdłużna: 1,00%

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszeg wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Podłogi laminowane

432 NP Manhattan City V4

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	32
Klasa reakcji na ogień	C_{fl} s1
Wodoodporność 4 h zgodnie z normą ISO 4760	Ocena jakościowa po ponownym wysuszeniu < 3 Ocena ilościowa po ponownym wysuszeniu ≤ 0,3 mm Brak penetracji wody
Odporność na ścieranie	AC4
Odporność na uderzenia	mała kula ≥ 8 N / duża kula ≥ 500 mm
Plamoodporność	grupa 1 i 2: stopień 5 / grupa 3: stopień 4
Odcisk po obciążeniu stałym	≤ 0,05 mm
Odporność na skutek ruchu nogi mebla	brak widocznych uszkodzeń w przypadku kontroli z użyciem nogi typu 0
Odporność na obciążenie kółkami fotela	zapewnia odporność (kółko fotela typu W)
Odporność na działanie światła	skala szara ≥ stopień 4
Odporność na poślizg	DS
Emisja formaldehydu	E1
Spęcznienie na grubość	≤ 18,0%
Współczynnik przenikania ciepła	0,06 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Wytrzymałość na odrywanie	≥ 1,25 N/mm²
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kV
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	> 1 N/mm²

Opakowanie

Zawartość paczki	1,99 m²
Zawartość palety	111,66 m²
Liczba elementów w paczce	8 sztuk
Liczba paczek w palecie	56 sztuk

Ogólne dane produktu

Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1702005-EG084

Certyfikaty

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1217 - 33882 - 001

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : DE / 035 / 009

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CLIC it! Duo Connect+ C_{fl}-s1 ≤2,0 kV

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® INKU