Karta danych technicznych

Podłogi laminowane

632 Hudson Bay NormalPlank

Podłoga laminowana – deska zwykła



Numer(y) artykułu(-ów):	6001 | 6002 | 6004 | 6005
	6006 | 6015 | 6016 | 6031

Materiał / budowa

Budowa panelu	Warstwa kryjąca: odporna warstwa overlay
	Warstwa środkowa: płyta nośna z ulepszoną ochroną przed pęcznieniem
	Podkład: ograniczająca wpływ wilgoci warstwa stabilizacyjna
Wygląd powierzchni	deska zwykła, z fazą typu V4
Wykończenie powierzchni	synchropory
System łączenia	System układania ProConnect Aqua Pure+
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

10|2023

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Podłogi laminowane

632 Hudson Bay NormalPlank

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13329. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z normą dla podłóg laminowanych.

Wymiary pojedynczego panelu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 8,0 mm	
Długość: 1288,0 mm	
Szerokość: 195,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości warstwy kryjącej	≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,20 mm
Dopuszczalne odchylenie długości warstwy kryjącej	≤ 0,30 mm/m, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie grubości panelu	≤ 0,50 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Różnica wysokości pomiędzy połączonymi panelami	≤ 0,15 mm
Otwarcie spoiny pomiędzy połączonymi panelami	≤ 0,20 mm
Równość krawędzi warstwy kryjącej	≤ 0,30 mm/m
Równość panelu	wklęsłość poprzeczna: ≤ 0,15% wypukłość poprzeczna: ≤ 0,20% wklęsłość wzdłużna: ≤ 0,50% wypukłość wzdłużna: 1,00%
Prostopadłość	≤ 0,20 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	32
Klasa reakcji na ogień	C_{fl} s1
Odporność na ścieranie	AC4
Odporność na uderzenia	mała kula ≥ 35 mm / duża kula ≥ 750 mm
Plamoodporność	grupa 1 i 2: stopień 5 / grupa 3: ≥ stopień 4
Wgniecenia resztkowe	≤ 0,05 mm
Odporność na skutek ruchu nogi mebla	brak widocznych uszkodzeń w przypadku kontroli z użyciem nogi
Odporność na obciążenie kółkami fotela	zapewnia odporność (kółko fotela typu W)
Odporność na działanie światła	skala niebieskiej wełny ≥ 6 / skala szara ≥ 4
Antypoślizgowość	DS
Emisja formaldehydu	E1
Spęcznienie na grubość	≤ 18,0%
Współczynnik przenikania ciepła	0,073 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego

10| 2023

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Podłogi laminowane

632 Hudson Bay NormalPlank

Opakowanie	
Zawartość paczki	2,260 m²
Zawartość palety	117,52 m²
Liczba paneli w paczce	9 sztuk
Liczba paczek w palecie	52 sztuki

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	PAR1702310-KR270

Certyfikaty

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1217 - 33882 - 001

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

32 PURE AQUA DS 4h AQUA PROTECTION

10|2023

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU