Karta danych technicznych
Podłogi o naturalnym designie

833 Xplora^{NEXT} Wide Timeless

Podłoga o naturalnym designie



Numer(y) artykułu/-ów:	8813 | 8833 | 8834 | 8837 | 8839
	8879 | 8880 | 8882 | 8886 | 8887

Materiał / budowa

Budowa panelu	Warstwa kryjąca: wytrzymała, odporna na ścieranie powierzchnia
	Motyw ozdobny
	Warstwa środkowa: Organic Rigid Coreboard Black: płyta nośna z ekstremalnie zagęszczonych włókien drzewnych
	Podkład: warstwa masy celulozowej drzewnej
Wygląd powierzchni	Kształt krawędzi: z fazą typu V4 z technologią Pressed Bevel
Wykończenie powierzchni	Wood Grain Finisch, Naturals Authenticc Finish, w zależności od dekoru
System łączenia	system układania ProConnect Xpress
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca lub klejenie całopowierzchniowe

09|2024

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych
Podłogi o naturalnym designie

833 Xplora^{NEXT} Wide Timeless

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13329. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z normą.

Wymiary pojedynczego panelu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 7,8 mm	
Długość: 1 261,0 mm	
Szerokość: 244,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości warstwy kryjącej	≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,20 mm
Dopuszczalne odchylenie długości warstwy kryjącej	≤ 0,50 mm/m, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie grubości panelu	≤ 0,50 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Różnica wysokości pomiędzy połączonymi panelami	≤ 0,15 mm
Otwarcie spoiny pomiędzy połączonymi panelami	≤ 0,20 mm
Równość krawędzi warstwy kryjącej	≤ 0,30 mm/m
Równość panelu	wklęsłość poprzeczna: ≤ 0,15% wypukłość poprzeczna: ≤ 0,20% wklęsłość wzdłużna: ≤ 0,50% wypukłość wzdłużna: 1,00%

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	33
Klasa reakcji na ogień	B_{fl}-s1 na podłożu mineralnym / C_{fl}-s1 na podłożu drewnianym
Odporność na ścieranie	AC5
Odporność na uderzenia	mała kula ≥ 70 mm / duża kula ≥ 1000 mm
Plamoodporność	grupa 1 i 2: stopień 5 / grupa 3: ≥ stopień 4
Wgniecenia resztkowe	brak widocznych uszkodzeń w przypadku nogi typu 0
Odporność na skutek ruchu nogi mebla	brak widocznych uszkodzeń w przypadku kontroli z użyciem nogi typu 0
Odporność na obciążenie kółkami fotela	zapewnia odporność (kółko fotela typu W)
Odporność na działanie światła	skala szara klasa 4
Odporność na poślizg	DS
Emisja formaldehydu	E1
Spęcznienie na grubość	≤ 15 %
Współczynnik przenikania ciepła	0,055 (m² K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Odporność na mikrozarysowania	metoda A: MSR-A2 / metoda B: MSR-B2
Wytrzymałość połączenia	wzdłuż ≥ 1 kN/m / w poprzek ≥ 2 kN/m

09|2024

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych
Podłogi o naturalnym designie

833 Xplora^{NEXT} Wide Timeless

Zalecenie dot. kleju

Producent	Klej	Uzębienie	Zużycie
JOKA	JK24	B11	ok. 1 000 - 1 200 g/m²
Mapei	Ultrabond Eco S968 1K	B11	ok. 1 000 g/m²
Schönox	Parkiet 400	B6 / B11	ok. 1 000 g/m²
Uzin	MK250	B3 / B11	ok. 800 - 1 200 g/m²

Opakowanie

Zawartość paczki	2,461 m²
Zawartość palety	103,36 m²
Liczba elementów w paczce	8 sztuk
Liczba paczek w palecie	42 sztuki

Ogólne dane produktu

Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1652020

Wskazówka

Próbki, broszury i zdjęcia służą tylko do przybliżonej orientacji i nie są wiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym. Miarodajna dla określonych właściwości produktu jest wyłącznie karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie www.jordanshop.de.

Certyfikaty

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1117 - 33882 - 004

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU