Karta danych technicznych

Designböden **555 Evolut Fischgrat**

Designerska okładzina podłogowa do klejenia

Materiał / budowa	
Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe) z 2 warstwami z włókna szklanego
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	EIR ≙ powłoka PU z synchroporami
	n-EIR ≙ powłoka PU bez synchroporów
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu		
Wymiary	**Tolerancje**	
Grubość: **2,5 mm**		
Długość: **632,0 mm**		
Szerokość: **158,0 mm**		
Grubość warstwy użytkowej **0,55 mm**		
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm	
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm	
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm	
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	Wartość średnia: ≤ 0,05%	
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 2,0 mm	

Charakterystyka produktu	
Klasa użyteczności	23/33/42
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	≥ poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,1 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,01 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego
Poprawa akustyczna	ok. 3 dB
	ok. 10 dB na podkładzie FlexProPure
Emisja formaldehydu	E1
ciężar powierzchniowy	ok. 4 239 g/m²

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

05|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden **555 Evolut Fischgrat**

Zalecenie dot. kleju

Producent	Klej	Uzębienie	Zużycie
JOKA	JK26	TKB A2	ok. 320 g/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²

Opakowanie

Zawartość paczki	2,40 m²
Zawartość palety	192,00 m²
Liczba elementów w paczce	24 sztuk
Liczba paczek w palecie	80 sztuk

Ogólne dane produktu

Numer DoP	LVTDESIGNQ

Próbki, broszury i zdjęcia służą więc tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym. Miarodajna dla określonych
właściwości produktu jest wyłącznie karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie www.jordanshop.de.

Piktogramy / znaki jakości / certyfikaty





Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU